

ATITIKTIES DEKLARACIJA

medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu

Kaunas, 2019-09-22

1. Deklaracijos teikėjas – UAB „Sanitex“, Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas, www.sanitex.eu
2. Gamintojas – ARAVEN S.L., Pol. Ind. San Miguel – C/ Rio Martin No 6, 50630 Villanueva de Gallego, Zaragoza, Ispanija, www.araven.com
3. Atitikties deklaravimo pagrindas – gamintojo pateikta atitikties deklaracija (3th August 2018; tiekėjo gaminių kodai 03020, 03021, 03022, 03024, 03025, 03027, 03028, 03030, 03031, 03033, 03034, 471, 03035, 03037, 9855).
4. Gaminiai: **konteineriams maistui AIRTIGHT GN ir dangčiams iš polipropileno (PP) ir LDPE polietileno.**
5. Gaminiai atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:
 - 2011 sausio 14 (EB) Komisijos Reglamento Nr. **10/2011** dėl plastikinių žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais, (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - 2004 spalio 27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento Nr. **1935/2004** dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinusio direktyvas 80/590/EEB, 89/109/EEB;
 - 2006 gruodžio 22 (EB) Komisijos Reglamento Nr. **2023/2006** dėl geros gamybos praktikos žaliavoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maisto produktais (įskaitant ir vėlesnius pakeitimus);
 - Gamyboje naudojamas polipropilenas (PP) ir polietilenas LDPE atitinka Reglamentų (EB) Nr. **10/2011**, Nr. **1935/2004** ir Nr. **1907/2006** (REACH) reikalavimus.
6. Informacija apie chemines medžiagas, kurioms taikomi apribojimai ir (ar) specifikacijos:
 - naudojant pagal šių produktų naudojimo specifikacijas, bendra ir specifinė migracija neviršija teisinių ribų (migracijos bandymai buvo atlikti Grupo GUIA, I3A (Aragono inžinerinių tyrimų institutas), Saragosos universitete pagal ES Reglamento Nr. 10/2011 (V priedas) 17 ir 18 straipsnius);
 - bandymai atlikti su nepalankiausiu paviršiaus ir tūrio santykiu – 5,23 dm²/l.
7. Gaminių naudojimo sąlygos:
 - skirti liestis su visų rūšių maisto produktais;
 - gaminių su maisto produktais naudojimo trukmė ir temperatūra:
 - iki 6 mėnesių aplinkos ar žemesnėje temperatūroje, nurodytoje ant gaminio arba kataloge;
 - 2 valandas prie 70°C;
 - 15 minučių prie maksimalios temperatūros, nurodytos ant gaminio arba kataloge.
8. Gaminių savybės: plastike nėra funkcinio barjero.
9. Deklaracija atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.

Direktoriaus padėjėjas kokybei



Ričardas Butkus

A. Butkienė, 8 37 40 11 09